



استاندارد ملی ایران

INSO

18156

1st. Edition

2014



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization

۱۸۱۵۶

چاپ اول

۱۳۹۲

— تسمه نقاله ها —
ویژگی هایی برای تسمه
نقاله های لاستیکی یا
با پوشش پلاستیک با
ساختار بافته شده برای
استفاده کلی

**Conveyor belts —
Specification for
rubber- or plastics-
covered conveyor belts
of textile construction
for general use**

ICS:53.040.20

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهییه می‌کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سامانه‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاهای کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

"**تسمه نقاله ها - ویژگی هایی برای تسمه نقاله های لاستیکی یا باپوشش پلاستیک با ساختار بافته شده برای استفاده کلی**"

سمت و / یا نمایندگی

رئیس :

مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا

لشگری، امیدرضا

(فوق لیسانس مهندسی مکانیک)

دبیر :

شرکت تدبیر سنجش ایرانیان، کارشناس استاندارد

پور حبیبی، عبدالرحمان

(فوق لیسانس مهندسی مکانیک)

اعضاء : (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

شرکت بازرگانی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI)

رشتچی، شیرین

(لیسانس مهندسی مکانیک)

شرکت بازرگانی گسترش رهام

فتحی، رضا

(لیسانس مهندسی مکانیک)

مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا

قایدی، محبوبه

(لیسانس مهندسی صنایع)

شرکت حفار ماشین شیراز

قایدی، مسعود

(فوق لیسانس مهندسی مکانیک)

شرکت مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه ایران

قاضی زاهدی، محمد جواد

(فوق لیسانس مهندسی متالورژی)

سازمان ملی استاندارد ایران

گلنواز، محدثه

(لیسانس مهندسی مکانیک)

کارشناس

مرادی، فرزاد

(فوق لیسانس مهندسی مکانیک)

شرکت بازرگانی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI)

ملاحمدی، سیمین

(لیسانس مهندسی مکانیک)

شرکت تدبیر سنجش ایرانیان، کارشناس استاندارد

نوروزی زاده، حمیرا

(لیسانس مهندسی مکانیک)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
۵	پیش‌گفتار
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ اصطلاحات و تعاریف
۴	۴ مشخص سازی
۶	۵ ساختار
۶	۶ طول
۸	۷ عرض
۹	۸ پوشش لاستیکی
۹	۹ رواداری روی ضخامت کل تسمه و ضخامت پوشش
۱۰	۱۰ اتصالات بافتہ عرضی در تسمه چندبافته
۱۱	۱۱ اتصالات بافتہ طولی در تسمه چندلایه و دولایه
۱۱	۱۲ اتصالات بافتہ طولی یا قالب در تسمه سفت بافتہ و یک لایه
۱۱	۱۳ افزایش طول
۱۱	۱۴ استحکام کششی ضخامت کامل
۱۲	۱۵ کشسانی
۱۲	۱۶ موج پذیری
۱۳	۱۷ نمونه برداری
۱۳	۱۸ شناسایی
۱۴	پیوست الف(اطلاعاتی) مواردی که باید بین سازنده و خریدار توافق شود.
۱۵	پیوست ب(اطلاعاتی) اطلاعات مفید که باید توسط خریدار مهیا شود.
۱۷	پیوست پ(اطلاعاتی) انحراف جانبی – حرکت مستقیم
۱۸	پیوست ت(اطلاعاتی) کتابنامه

پیش‌گفتار

استاندارد "تسمه نقاله ها - ویژگی‌هایی برای تسمه نقاله های لاستیکی یا باپوشش پلاستیک با ساختار بافته شده برای استفاده کلی" که پیش‌نویس آن توسط سازمان ملی استاندارد ایران در کمیسیون‌های مربوط تهیه و تدوین شده و در شصت و شصت و ششمین اجلاس کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه مورخ ۹۲/۱۲/۱۳ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده شود.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیراست:

ISO 14890: 2013, Conveyor belts - Specification for rubber- or plastics-covered conveyor belts of textile construction for general use

تسمه نقاله ها - ویژگی هایی برای تسمه نقاله های لاستیکی یا باپوشش پلاستیک با ساختار بافته شده برای استفاده کلی

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزاماتی برای تسمه نقاله های لاستیکی و/یا پوشش پلاستیکی با ساختار بافته شده برای کاربرد سطحی کلی روی هرزگردهای مسطح یا موج دار است.

این استاندارد برای تسمه نقاله های سبک مشروح در استاندارد ISO 21183-1، مناسب یا معتبر نیست. مواردی که الزاماً این استاندارد نیستند، اما نیاز به توافق بین سازنده و خریدار وجود دارد، در پیوست الف ارائه شده اند.

فهرستی از جزئیات مورد نظر برای تدارک توسط خریدار تسمه نقاله با یک درخواست در پیوست ب ارائه شده است.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می شوند.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی آنها مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

- 2-1 ISO 37, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of tensile stress-strain properties
- 2-2 ISO 188, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Accelerated ageing and heat resistance tests
- 2-3 ISO 252, Conveyor belts - Adhesion between constitutive elements - Test methods
- 2-4 ISO 282, Conveyor belts - Sampling
- 2-5 ISO 283, Textile conveyor belts - Full thickness tensile strength, elongation at break and elongation at the reference load - Test method
- 2-6 ISO 583, Conveyor belts with a textile carcass - Total belt thickness and thickness of constitutive elements - Test methods
- 2-7 ISO 703, Conveyor belts - Transverse flexibility (troughability) - Test method
- 2-8 ISO 4649, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of abrasion resistance using a rotating cylindrical drum device
- 2-9 ISO 10247, Conveyor belts - Characteristics of covers – Classification
- 2-10 ISO 16851, Textile conveyor belts - Determination of the net length of an endless(spliced) conveyor belt
- 2-11 EN 12882, Conveyor belting for general purpose use - Electrical and flammability safety requirements

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌روند:

۱-۳

استحکام کششی^۱

بیشترین نیروی اندازه گیری شده طی آزمون کشش تقسیم بر عرض نمونه آزمون است.
یادآوری - استحکام کششی بر حسب نیوتن بر میلیمتر (N/mm) بیان می‌شود.

۲-۳

نیروی مرجع (بار مرجع)^۲

یک دهم استحکام کششی اسمی در جهت طولی ضربدر عرض نمونه آزمون، بر حسب میلیمتر است.
یادآوری - نیروی مرجع (بار مرجع) بر حسب نیوتن می‌باشد.

$$\text{مثال} - \text{استحکام کششی نامی} = ۱۶۰۰۰ \text{ N/mm} ; \\ ۴۰۰\text{N} = ۱۶۰ \text{ N/mm} \times ۲۵\text{mm}$$

۳-۳

صفحه تسمه^۳

تسمه نقاله ساخته شده در عرض و طول زیاد برای آهن بری بعدی و برش به عرض های باریکتر و طول های کمتر برای نصب های ویژه تسمه نقاله است.

۴-۳

تسمه سفت باfte^۴

تسمه نقاله شامل یک قالب از بیش از یک لایه، که لایه ها به صورت باfte یا بسته شده به یکدیگر با نخ های محکم در مسیرهای بافت، داخل هم قفل شده اند.

1 - Tensile strength

2 - Reference force(reference load)

3 - Slab belting

4 - Solid woven belting

۵-۳

تسمه یک لایه^۱

تسمه نقاله با یک قالب شامل یک لایه پارچه بافته شده است.

۶-۳

تسمه دو لایه^۲

تسمه نقاله با یک قالب شامل دو لایه پارچه بافته شده بسته شده به یکدیگر توسط یک لایه میانی با ضخامت کافی تا اجازه تشکیل عنصر کششی در اتصال را بدهد، است.

۷-۳

تسمه چند لایه^۳

تسمه نقاله با یک قالب شامل دو یا چند لایه پارچه بافته شده است که لایه های مجاور توسط یک لایه میانی الاستومتر (کشی) به یکدیگر بسته شده اند.

۸-۳

نخ اولیه^۴

نخ متحمل بار که در بیش از ۵۰ درصد استحکام کششی مشارکت دارد.

۹-۳

نخ ثانویه^۵

نخ متحمل بار که در کمتر از ۵۰ درصد استحکام کششی مشارکت دارد.

-
- 1 - Mono-ply belting
 - 2 - Duo-ply belting
 - 3 - Multi-ply belting
 - 4 - Primary yarn
 - 5 - Secondary yarn

۴ مشخصه سازی

۱-۴ مشخصه تسمه

تسمه با مرجع خصوصیات تسمه زیر مشخص می شود:

الف- یک مرجع به این استاندارد، یعنی ISO 14890؛

ب- طول لازم، بر حسب مترا؛

پ- عرض لازم، بر حسب میلیمتر (به جدول ۴ رجوع شود).؛

ت- نوع الیاف قالب، در هر دو جهت تار و پود، مثلاً پلی استر (E) (تار) و پلی آمید (P) (پود)، (EP) (به جدول ۱ رجوع شود).؛

ث- استحکام کششی ضخامت کامل، بر حسب نیوتن بر میلیمتر، تمام عرض (به جدول ۸ رجوع شود).؛

ج- تعداد لایه های نوع تسمه (به بند ۳ رجوع شود).؛

چ- ضخامت لایه رویی بر حسب میلیمتر؛

ح- ضخامت پوشش زیرین، بر حسب میلیمتر (در صورت مربوط بودن، به بند ۵ رجوع شود).؛

خ- رده بندی پوشش ((به جدول ۵ رجوع شود). در صورت لزوم؛

د- گروه ایمنی طبق استاندارد EN 12882

۲-۴ مثال هایی برای سفارش

موارد ذیل مثال هایی برای سفارش هستند:

الف- مثال ۱- تسمه چند لایه

یک تسمه ۴۰۰ m طول ۱۲۰۰ mm عرض، ماده بافت در جهت طولی پلی استر (E) و جهت عرضی پلی آمید (P)، با حداقل استحکام کششی ضخامت کامل ۱۰۰۰ N/mm عرض تسمه، با ۵ لایه و یک پوشش رویی با ضخامت ۴mm، یک پوشش زیرین با ضخامت ۲mm، یک رده بندی پوشش H طبق جدول و مطابق با الزامات ایمنی گروه ۱ استاندارد EN 12882.

گروه ایمنی طبق استاندارد EN 12882	رده پوشش	سنجه پوشش mm		تعداد لایه ها	استحکام کششی N/mm	ماده بافته شده		عرض mm	طول m	ISO 14890
		زیر	رو			پود	تار			
۱	H	۲	۴	۵	1000	P	E	1200	400	

ب- مثال ۲- تسمه دولايه

یک تسمه ۲۰۰ m عرض، ماده بافت در جهت طولی کتان پلی استر (EB) و جهت عرضی کتان پلی آمید (PB)، با حداقل استحکام کششی ضخامت کامل ۸۰۰ N/mm عرض تسمه، با ۲ لایه و یک پوشش رویی و یک پوشش زیرین با ضخامت ۱/۵ mm و مطابق با الزامات ایمنی گروه ۲A استاندارد EN 12882.

گروه ایمنی طبق استاندارد EN 12882	ردہ پوشش	سنجه پوشش mm		تعداد لایه ها	استحکام کششی N/mm	ماده بافته شده پود	تار	عرض mm	طول m	ISO 14890
زیر	رو									
۲A	کاربرد ندارد	۱,۵	۱,۵	۲	۸۰۰	PB	EB	۱۰۰۰	۲۰۰	

پ- مثال ۳- تسمه یک لایه

یک تسمه ۱۵۰ m طول ۱۲۰ mm عرض یک لایه، ماده بافت در جهت طولی پلی استر (E) و جهت عرضی پلی آمید (P)، با حداقل استحکام کششی ضخامت کامل ۶۳۰ N/mm عرض تسمه، یک پوشش رویی با ضخامت ۶ mm و یک پوشش زیرین با ضخامت ۲ mm، یک ردہ بندی پوشش D و مطابق با الزامات ایمنی گروه ۱ استاندارد EN 12882.

گروه ایمنی طبق استاندارد EN 12882	ردہ پوشش	سنجه پوشش mm		تعداد لایه ها	استحکام کششی N/mm	ماده بافته شده پود	تار	عرض mm	طول m	ISO 14890
زیر	رو									
۱	D	۲	۶	۱	۶۳۰	P	E	۱۲۰۰	۱۵۰	

ت- مثال ۴- تسمه سفت بافته

یک تسمه سفت بافته با طول ۳۰ m دارای تار ترکیبی پلی استر و پلی آمید (EP) و یک پود نخ پلی آمید (PB)، با حداقل استحکام کششی ضخامت کامل ۱۲۵۰ N/mm عرض تسمه و یک پوشش رویی و یک پوشش زیرین با ضخامت ۱,۵ mm، مطابق با الزامات ایمنی گروه ۳A استاندارد EN 12882.

گروه ایمنی طبق استاندارد EN 12882	ردہ پوشش	سنجه پوشش mm		تعداد لایه ها	استحکام کششی N/mm	ماده بافته شده پود	تار	عرض mm	طول m	ISO 14890
زیر	رو									
۳A	کاربرد ندارد	۱,۵	۱,۵	SW(1)	1250	PB	EP(B)	۱۶۰۰	۳۰۰	

جدول ۱- مشخص سازی شناسه الیاف

الیاف	حرف شناسه
پنبه	B
ریون رشته ای	Z
ریون	R
پلی آمید	P
پلی استر	E
آرامید	D
شیشه	G

یادآوری - اگر یک پارچه شامل الیاف ثانویه باشد، شناسایی آن باید با استفاده از کاراکترهایی در پرانتز برای مشخص کردن نوع الیاف بیان شود.

۵ ساختار

قالب باید شامل یکی یا چند لایه از پارچه بافته شده یا سفت بافته شده باشد و باید آغشته یا پوشانده شده با مخلوط لاستیک یا پلاستیک باشد.

در جایی که یک شکن شامل بافته شبکه باز، یا بند بافته یا بند لایه، بین پوشش و قالب قرار گیرد، یا به منظور حفاظت از قالب، در پوشش جاسازی شود، چنین لایه ای باید به عنوان بخشی از ضخامت پوشش در نظر گرفته شود و به عنوان لایه بافته به حساب نمی آید.

اگر یک لایه بافته به طور یکپارچه با قالب روی یکی از سطوح قالب بافته شده باشد، باید بخشی از ضخامت قالب در نظر گرفته شود.

یادآوری - سطوح خارجی تسمه نقاله به طور کلی شامل یک ضخامت تعریف شده و کیفیت ماده الاستومری می شود. تسمه نیز می تواند با یکی یا هر دوی سطوح شامل بافته پوشش داده یا بدون روکش، به طور مقتضی برای طراحی نقاله و وظیفه مورد نظر مهیا شود.

۶ طول

۱-۶ تسمه ای که در یک طول انتهای باز سفارش داده شده باید تحت رواداری های مندرج در جدول ۲ باشد.

۲-۶ طول تسمه مهیا شده در اتصال بدون انتهای باید با معیار "طول بدون انتهای خالص" شرح داده شود. طول بدون انتهای خالص باید تحت رواداری های مندرج در جدول ۳ هنگام اندازه گیری طبق استاندارد ISO 16851 مهیا شود.

توصیه می شود که خریداران، در صورت قرارگیری سفارشات برای تسمه، یک طول تسمه مشخص کنند که شامل طول نیاز برای آزمون و هر طول اضافی برای اتصالات محکم شده باشد.

جدول ۲- رواداری های طول انتهای باز تسممه

حداقل تفاوت مجاز بین طول تحويلی و طول سفارش داده شده	شرایط تحويل تسممه
±5٪.	صفحه تسممه
±25٪.	تنها یک طول
برای مجموع طول ها	برای هر طول تکی
±25٪.	±5٪.
	در چند طول

جدول ۳- رواداری طول های بدون انتهای تسممه

رواداری	طول تسممه
±50 mm	15m تا 15m
±75mm	20m بیش از 15m و شامل
±0.5٪.	20m بالای

۷ عرض

عرض تسمه و رواداری همراه آن باید یکی از موارد مندرج در جدول ۴ باشد.

جدول ۴- عرض ها و رواداری های عرض تسمه نقاله

رواداری عرض	عرض نامی تسمه mm
$\pm 5\text{mm}$	۳۰۰ ۴۰۰ ^a ۴۵۰ ۵۰۰ ۵۰۰
(mm) عرض $\pm 1\%$	۶۰۰ ۶۵۰ ^a ۷۵۰ ۸۰۰ ^a ۹۰۰ ۱۰۰۰ ^a ۱۰۵۰ ۱۲۰۰ ^a ۱۳۵۰ ۱۴۰۰ ^a ۱۵۰۰ ۱۶۰۰ ۱۸۰۰ ۲۰۰۰ ۲۲۰۰ ^a ۲۲۵۰ ۲۴۰۰ ^a ۲۵۰۰ ۲۶۰۰ ^a ۲۷۵۰ ۲۸۰۰ ۳۰۰۰ ۳۲۰۰
- زیرنویس -	
a این عرض ها باید تنها برای تسمه جایگزین در نصب های موجود به کار روند و نباید به عنوان اساسی برای طراحی جدید آینده به کار روند.	

۸ پوشش لاستیکی

یادآوری - به جدول ۵ رجوع شود.

۱-۸ اگر پوشش لاستیکی به عنوان نوع H، D یا L مشخص شده باشد، باید مطابق با الزامات مقتضی جدول ۵ باشد و پس از پیرسازی ۱۶۸ ساعت در 70°C طبق استاندارد ISO 188، مقادیر به دست آمده برای استحکام کششی و اضافه طول از شکست نباید با مقادیر پیرسازی نشده بیشتر از ۲۵٪ آن مقادیر تفاوت داشته باشد.

۲-۸ اگر ضخامت پوشش لاستیکی، همانطور که با روش مشروح در ISO 583 اندازه گیری شده است، بین 0.8mm و 1.6mm باشد، ضخامت نمونه آزمون باید حداقل قابل دستیابی باشد و یک رواداری ۱۵٪ - در استحکام کششی و مقادیر افزایش طول جدول ۵ مجاز است.

جدول ۵- رده بندی پوشش های لاستیکی تسمه نقاله

حداکثر اتلاف سایش در حجم نسبی mm ³	حداقل افزایش طول در شکست٪	حداقل استحکام کششی پوشش لاستیکی N/mm ²	رده پوشش
۱۲۰	۴۵۰	۲۴	H
۱۰۰	۴۰۰	۱۸	D
۲۰۰	۳۵۰	۱۵	L
ISO 4649 استاندارد A روش	ISO 37 استاندارد	ISO 37 استاندارد	روش آزمون

یادآوری ۱- مقادیر این جدول کمک می کند تا ترکیب پوشش مناسب برای کاربرد یا برای موارد مورد حمل تعیین شود. سایر مقادیر، مانند مقاومت ریش شدن، می تواند در صورت لزوم در نظر گرفته شوند. ارزیابی قابل اعتماد رفتار پوشش ها در کار برای پوشاندن و مقاومت برش نباید از استحکام کششی، افزایش طول و مقادیر سایش، به تنها یی تعیین شوند. درجات پوشش تسمه نقاله H و L طبق استاندارد ISO 10247 هستند.

یادآوری ۲- در جایی که سایر مواد پوشش یا کیفیت ها برای یک کاربرد خاص لازم باشد، (مثلا ایمنی، مقاومت روغن یا مقاومت گرما)، خصوصیات پوشش نیاز به موافقت بین مشتری و سازنده دارد.

۹ رواداری روی ضخامت کل تسمه و ضخامت پوشش

۱-۹ رواداری ضخامت کل تسمه

اگر میانگین مقادیر ۳، ۵ یا ۸ برای ضخامت کل تسمه، هنگام اندازه گیری به روش استاندارد ISO 583 ، 10mm یا کمتر باشد، حداکثر اختلاف مجاز بین ضخامت حداکثر و حداقل ضخامت نباید بیشتر از 1mm باشد. برای تسمه سفت بافته، حداکثر اختلاف مجاز نباید بیشتر از $1/5\text{mm}$ باشد.

اگر میانگین مقادیر ۳، ۵ یا ۸ برای ضخامت کل تسمه، هنگام اندازه گیری به روش استاندارد ISO 583 ، بیشتر از 10mm باشد، حداکثر اختلاف مجاز بین ضخامت حداکثر و حداقل ضخامت نباید بیشتر از ۱۰٪ مقدار میانگین باشد. برای تسمه سفت بافته، حداکثر اختلاف مجاز باید کوچکتر از ۱۵٪ باشد.

۲-۹ رواداری ضخامت پوشش

هنگام اندازه گیری به روش استاندارد ISO 583، مقدار میانگین ضخامت پوشش باید کمتر از ضخامت معین شده توسط بیش از مقادیر مندرج در جدول ۶ باشد.

جدول ۶- رواداری روی ضخامت پوشش

الرامات	خصوصیت
مشتب : بدون حد	حداکثر انحراف مجاز ضخامت
منفی: $\frac{1}{2}mm$ در صورتی که ضخامت معین شده معادل یا کمتر از $4mm$ باشد. منفی: ۵% ضخامت معین شده در صورتی که بیشتر از $4mm$ باشد.	معین شده هر پوشش

۱۰ اتصالات بافتی عرضی در تسمه چندبافتی

۱-۱۰ کلیات

اتصالات عرضی باید در زاویه 45° و 70° خط مرکزی تسمه باشند.

۲-۱۰ لایه های بیرونی

هیچ لایه بیرونی نباید بیشتر از یک اتصال عرضی در $100m$ طول تسمه داشته باشد.

۳-۱۰ لایه های داخلی

هیچ لایه داخلی نباید بیشتر از دو اتصال عرضی در $100m$ طول تسمه داشته باشد.

۴-۱۰ لایه های مجاور و غیر مجاور

اتصالات عرضی در لایه های مجاور و غیر مجاور نباید بیشتر از $3m$ از هم فاصله داشته باشند.

۵-۱۰ اتصالات در یک لایه

اتصالات عرضی در یک لایه باید $5m$ یا بیشتر از هم فاصله داشته باشند.

۶-۱۰ تسمه یک لایه، دو لایه و سفت بافتی

اتصالات عرضی در تسمه یک لایه، دو لایه و سفت بافتی مجاز نیست.

۱۱ اتصالات بافته طولی در تسمه چندلایه و دولايه

۱-۱۱ فضا دهی اتصالات

اتصالات طولی باید حداقل ۱۰۰mm از لبه قالب فاصله داشته باشند. هر اتصال طولی باید حداقل ۱۰۰mm از اتصالات سایر لایه ها فاصله داشته باشد. در جایی که عرض تسمه اجازه دو اتصال در یک لایه را می دهد، اتصالات طولی در یک لایه هر نمونه تسمه باید با حداقل ۳۰۰mm جدا شوند.

۲-۱۱ تعداد اتصالات

حداکثر تعداد اتصالات طولی در لایه ها باید در جدول ۷ ارائه شوند.

جدول ۷ - حداکثر تعداد اتصالات طولی

لایه های داخلی	لایه های خارجی	عرض تسمه mm
۱	۰	۱۲۰۰ کوچکتر یا مساوی
۲	۱	۱۶۰۰ و ۱۲۰۰ یا مساوی
۲	۲	۲۰۰۰ بین ۱۶۰۰ و ۲۰۰۰ یا مساوی
۳	۲	۲۰۰۰ بزرگتر از
یادآوری - این جدول در مورد ساختارهای لبه تاشده به کار نمی رود.		

۱۲ اتصالات بافته طولی یا قالب در تسمه سفت بافته و یک لایه

اتصالات بافته طولی یا قالب در تسمه سفت بافته و یک لایه مجاز نیستند.

۱۳ افزایش طول

افزایش طول تسمه نهایی شده در جهت طولی نیروی مرجع (به بند ۲-۳ مراجعه شود). هنگام آزمون به روش مشروح در استاندارد ISO 283 ISO نباید بیشتر از ۴٪ باشد.

۱۴ استحکام کششی ضخامت کامل

مقدار استحکام کششی ضخامت کامل (به بند ۳ مراجعه شود) در جهت طولی تسمه نهایی شده بر حسب نیوتون، هنگامی که به روش مشروح در استاندارد ISO 283 ISO تعیین می شود، نباید کمتر از مقدار مندرج در جدول ۸ برای نوع تسمه مشخص شده (به بند ۴ مراجعه شود)، باشد.

جدول ۸ - حداقل استحکام کششی ضخامت کامل

نوع تسمه مشخص شده	۶۳۰	۵۰۰	۴۰۰	۳۱۵	۲۵۰	۲۰۰	۱۶۰
N/mm	۳۱۵۰	۲۵۰۰	۲۰۰۰	۱۶۰۰	۱۲۵۰	۱۰۰۰	۸۰۰

۱۵ چسبندگی

استحکام های چسبندگی هنگام تعیین توسط روش مندرج در استاندارد ISO 252، نباید کمتر از مقدار ارائه شده در جدول ۹ یا ۱۰، در صورت مناسب بودن، باشد.

جدول ۹- حداقل استحکام چسبندگی قسمه با قالب رشته ترکیبی

حداقل چسبندگی بین پوشش ها و قالب		حداقل چسبندگی بین لایه های مجاور	مقدار
بیشتر از ۱,۵mm	۰,۸mm تا ۱,۵mm ضخامت را می پوشاند.		
N/mm	N/mm	N/mm	
۳,۵	۲,۲	۴,۵	مقدار میانگین نتایج
۲,۹	۲,۴	۳,۹	کمترین مقدار حداکثر ثبت شده به طور نموداری در تمام آزمون ها
یادآوری - در هیچ موردی نباید بیشترین مقدار حداکثر ثبت شده در تمام آزمون ها از 20 N/mm بیشتر شود تا از سختی آماده سازی انتهای قسمه برای اتصال جلوگیری شود.			

جدول ۱۰- حداقل استحکام چسبندگی قسمه با قالب پارچه شامل الیاف طبیعی

حداقل چسبندگی بین پوشش ها و قالب		حداقل چسبندگی بین لایه های مجاور	مقدار
بیشتر از ۱,۵mm	۰,۸mm تا ۱,۵mm ضخامت را می پوشاند.		
N/mm	N/mm	N/mm	
۲,۷	۲,۱	۳,۲	مقدار میانگی نتایج
۲,۲	۱,۶	۲,۷	کمترین مقدار حداکثر ثبت شده به طور نموداری در تمام آزمون ها
یادآوری - در هیچ موردی نباید بیشترین مقدار حداکثر ثبت شده در تمام آزمون ها از 20 N/mm بیشتر شود تا از سختی آماده سازی انتهای قسمه برای اتصال جلوگیری شود.			

۱۶ ناوданگی

هنگام آزمون طبق روش مندرج در استاندارد ISO 703، حداقل مقادیر برای نسبت F/L نسبت به مقادیر زاویه انحراف نشان داده شده باید طبق مقادیر جدول ۱۱ باشد.

جدول ۱۱- حداقل ناودانگی

حداق مقدار برای نسبت F/L	زاویه انحراف غلتک های جانبی
۰/۰۸	بیشتر و مساوی ۲۰
۰/۱۰	۲۵
۰/۱۲	۳۰
۰/۱۴	۳۵
۰/۱۶	۴۰
۰/۱۸	۴۵
۰/۲۰	۵۰
۰/۲۳	۵۵
۰/۲۶	۶۰

- زیرنویس -

F خیز عمودی نمونه آزمون بر حسب میلیمتر و صحیح شده برای ضخامت تسمه است.

L طول نمونه آزمون بر حسب میلیمتر هنگام مسطح بودن است. این مقدار معادل عرض نصب شده برای تسمه نقاله است.

۱۷ نمونه برداری

نمونه برداری باید طبق استاندارد ISO 282 انجام شود.

۱۸ شناسایی

باید ممکن باشد تا نام سازنده تسمه نقاله، این واقعیت که مطابق با این استاندارد است، گرویه ایمنی آن طبق استاندارد EN 12882 و تاریخ ساخت مشخص شود. روشی که به آن روش این اطلاعات شناسایی می شوند باید توسط سازنده تصمیم گیری شود یا با توافق با خریدار باشد.

در صورتی که تصمیم گیری شود تا تسمه نقاله با استفاده از قالب مهر علامت گذاری شود، عمق مهر نباید بیشتر از ۱/۵mm و کاراکترها باید بین ۸۰mm و ۲۰mm ارتفاع داشته باشند و در فضای طولی تقریبا ۱۵m تکرار شوند. در مورد یک صفحه تسمه، علامت ها می توانند در جهت عرضی باشند.

پیوست الف

(اطلاعاتی)

مواردی که باید بین سازنده و خریدار توافق شود.

موارد ذیل باید بین سازنده و خریدار توافق شوند:

- الف- برای تسمه های خط سیر بلند: برای تسمه های خط سیر بلند معین، حداکثر افزایش طول در بار مرجع؛
- ب- برای تسمه های پلاستیکی: شناسایی تسمه های پلاستیکی؛
- پ- برای آزمون: اگر آزمون توسط سازنده انجام نمی شود، این امر باید بین سازنده و خریدار هنگام قرار سفارش، توافق شود؛
- ت- شرایط استفاده: یک اظهارنامه که آیا تسمه نقاله برای استفاده متداول است یا نه؛
- ث- هر خصوصیات ویژه معین نشده در این استاندارد.

پیوست ب

(اطلاعاتی)

اطلاعات مفید که باید توسط خریدار مهیا شود.

ب-۱ قابلیت اجرا

هنگام سفارش تسمه، خریداران باید الزامات خود را با مرجع بند ۴ این استاندارد ارد (مشخص سازی) تعیین کنند.
یادآوری - این پیوست اطلاعاتی است و الزامی در این استاندارد ایجاد نمی‌نماید.

ب-۲ تسمه جایگزین

در جایی که تسمه در یک نقاله موجود باید جایگزین شود، اطلاعات ذیل باید تهیه شوند:

- الف- جزئیات تسمه موجود؛
- ب- عرض تسمه، بر حسب میلیمتر؛
- پ- سرعت تسمه بر حسب متر بر ثانیه؛
- ت- قطرهای تسمه، بر حسب میلیمتر، شامل هر کدام که محدب است؛
- ث- روش برداشتن و مقدار موجود؛
- ج- نوع گرداننده، شامل کوپلینگ و چیدمان گرداننده؛
- چ- آیا فرقه های محرک تا خیر دارند یا بدون روکش شده اند؛
- ح- گام و زاویه حمل هرزگردها، شامل فاصله انتقال؛
- خ- رسم پروفیل، نشان دهنده موقعیت محرک، برداشتن، لغزاننده و شعاع انحنای عمودی؛
- د- طول تسمه، بر حسب متر؛
- ذ- نوع اتصال تسمه؛
- ر- توان موتوری نصب شده؛
- ز- نوع استارت؛
- ژ- گروه ایمنی مورد نیاز طبق استاندارد EN 12882، یعنی ۱، ۲A، ۳A، ۲B، ۳B، ۴، ۵A، ۵B یا C.

ب-۳ اطلاعات تکمیلی برای یک نصب جدید

در صورت کاربرد، اطلاعات تکمیلی ذیل باید در صورت امکات تهیه شود:

الف- ماده ای که باید انتقال یابد؛

ب- شرایط، مثلا:

۱- تر، خشک، چسبناک، روغنی یا ساینده

۲- داغ یا سرد

۳- دما (در صورت دانستن) یا شرح شرایط

۴- لزوم یا عدم لزوم تمیز کننده؛

پ- چگالی حجمی ماده؛

ت- اندازه، بر حسب میلیمتر بزرگترین توده ها؛

ث- میانگین اندازه مواد، بر حسب میلیمتر؛

ج- تحلیل تقریبی تصویر ماده (به استاندارد ISO 7806 و ISO 9045 مراجعه شود)؛

چ- روش دست گردانی مواد بلا فاصله قبل از تغذیه تسمه؛

ح- آیا تغذیه کننده نتنظيم شده است و نوع ترجیحی تغذیه کننده؛

خ- وظیفه نقاله در موارد جرم در ساعت، طول روز مقرر به ساعت؛

د- روش تخلیه نقاله؛

ذ- مقدار باربرداری یا پایین آوردن؛

ر- طول نهایی (مراکز قرقره های بالایی و انتهای)؛

ز- موقعیت محرک؛

ژ- رسم نمای بیرونی نصب مورد نظر؛

س- چیدمان ترجیحی هرزگرد و زاویه موج دار شدن؛

ش- شرایط محیطی؛

ص- هر خصوصیت ویژه الزامات آزمون؛

ض - گروه ایمنی مورد نیاز طبق استاندارد EN 12882، یعنی ۱، ۲A، ۲B، ۳A، ۳B، ۴، ۵A، ۵B یا ۵C.

پیوست پ

(اطلاعاتی)

انحراف جانبی - حرکت مستقیم

تسممه نقاله، هنگام حرکت روی یک تسممه با راستای صحیح و با بارگذاری مرکزی، نباید برای عرض تسممه تا 800 mm یا 800 mm ، بیشتر از $\pm 40\text{ mm}$ از مسیر مرکزی انحراف داشته باشد یا برای عرض تسممه بیشتر از 800 mm ، بیشتر از $\pm 5\%$ عرض تسممه (حداکثر $\pm 75\text{mm}$) از مسیر مرکزی انحراف داشته باشد.

پیوست ت

(اطلاعاتی)

کتابنامه

- [1] ISO 251, Conveyor belts with textile carcass — Widths and lengths
- [2] ISO 433, Conveyor belts — Marking
- [3] ISO 7806, Industrial plate screens — Codification for designating perforations
- [4] ISO 9045, Industrial screens and screening — Vocabulary
- [5] ISO 21183-1, Light conveyor belts — Part 1: Principal characteristics and applications